

# UNICA SUPER LACQUER

## Uretanowo-alkidowy lakier do drewna

### OPIS

Szybkoschnący lakier uretanowo-alkidowy przeznaczony do wewnętrznych i zewnętrznych elementów drewnianych, nadający lakierowanym powierzchniom półpołyskowe lub połyskowe wykończenie. Zawiera środki spowalniające proces żółknięcia spowodowany promieniowaniem UV.

### ZASTOSOWANIE

Okna, drzwi, podłogi itp. Może być również stosowany do lakierowania nadwodnych części łodzi.

### DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): ok. 48%

Gęstość: ok. 0,9 kg/l (ISO 2811)

Stopień połysku: półpołysk, połysk

Rozcieńczalnik: Everal Thinner 1050

Baza: EP

### KOLORYSTYKA

Kolory z karty Tikkurila Lacquer Colour Card. Należy wykonać próbne lakierowanie na małej powierzchni, w celu sprawdzenia koloru. Jeśli kolor jest zbyt ciemny, należy dodać bezbarwnego lakieru Unica Super lub Everal Thinner 1050.

### SPECYFIKACJA

#### **Powierzchnie niemalowane:**

Usunąć brud i kurz. Powierzchnie twardego drewna przetrzeć stosując Everal Thinner 1050. Zawsze gruntować surowe drewno na zewnątrz stosując Valtti Base New.

#### **Powierzchnie malowane:**

Przemyć powierzchnię preparatem Maalipesu i delikatnie spłukać wodą. Usunąć luźno związaną z podłożem powłokę farby lub lakieru stosując skrobak. Przeszlifować całą powierzchnię i usunąć kurz.

### APLIKACJA

#### **Metody:**

Pędzel lub natrysk.

Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować końcówkę 0,009"-0,013" (0,230-0,330 mm).

#### **Rozcieńczanie:**

Jeśli to konieczne, rozcieńczyć do 10% z użyciem Everal Thinner 1050.

#### **Warunki aplikacji:**

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do lakierowania powinny być suche, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Nie nakładać lakieru podczas silnego nasłonecznienia oraz w wilgotnych i chłodnych warunkach. Rozplanować pracę tak, aby powłoka lakieru mogła wyschnąć przed pojawieniem się wieczornej rosy.

#### **Malowanie:**

Dokładnie wymieszać przed użyciem. Gruntować niemalowane powierzchnie stosując lakier Unica Super rozcieńczony do 20% za pomocą Everal Thinner 1050. Nakładać 2-3 równe warstwy. Na ostatnią warstwę rozcieńczyć lakier, jeśli to konieczne, do 20%. Nakładać 1-2 warstwy nierozcieńczonego lakieru Unica Super na uprzednio lakierowane podłoża. Delikatnie przeszlifować powierzchnię pomiędzy aplikacją kolejnych warstw.

Uwaga: Zawsze gruntować powierzchnie zewnętrzne stosując lakier Unica Super o wysokim połysku.

# UNICA SUPER LACQUER

## Uretanowo-alkidowy lakier do drewna

### **Malowanie renowacyjne:**

Sprawdzić stan powłoki lakieru na zewnętrznych elementach drewnianych. Powierzchnia wymaga odświeżenia zwykle co 2-4 lata, zależnie od podłoża i warunków użytkowania. Jeśli poprzednio używany był lakier Unica Super, do renowacji mogą być stosowane lakiery o podobnych właściwościach.

### **Wydajność:**

12-14 m<sup>2</sup>/l na warstwę. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości, zawartości wilgoci w podłożu i metody aplikacji.

### **Czas schnięcia:**

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj lakier osiąga pyłosuchość po 2 godzinach, suchość dotykowa po 6 godzinach. Nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach. Całkowita twardość po ok. 4 tygodniach, zależnie od wentylacji, temperatury powietrza, wilgotności względnej i grubości powłoki lakieru.

### **Czyszczenie narzędzi:**

Narzędzia należy czyścić benzyną lakierniczą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

### **Czyszczenie lakierowanej powierzchni:**

Najwcześniej 1 miesiąc po zastosowaniu można czyścić powierzchnię neutralnym detergentem (pH 6-8) używając miękkiej szczotki, gąbki lub szmatki. Bardzo brudne powierzchnie mogą być czyszczone detergentem o lekkim odczynie alkalicznym (pH 8-10) przy użyciu szmatki, mopa lub gąbki. Należy delikatnie spłukać powierzchnię po myciu. Przy rozcieńczaniu detergentu należy przestrzegać instrukcji producenta. Produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po 1 miesiącu, dlatego też do tego czasu trzeba obchodzić się z pomalowaną powierzchnią odpowiednio delikatnie. Jeśli powierzchnia ma być czyszczona od razu po malowaniu, należy użyć miękkiej szczotki, szmatki lub mopa.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.

Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

## WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem, oksym ketonu etylo-metylowego i kaprylan kobaltu.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt łatwopalny.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

## SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID.

## OPAKOWANIA

0,225 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l

Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

# ***UNICA SUPER LACQUER***

***Uretanowo-alkidowy lakier do drewna***

*Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.*

*Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.*

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.*

*Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.*